

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие  
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «УНИИМ»



С.В. Медведевских

«10» *ноября* 2014 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**Гистерезисграф Permagraph L**

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 92-261-2014

г. Екатеринбург  
2014

## **Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАНА:** Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»  
(ФГУП «УНИИМ»)

**2 ИСПОЛНИТЕЛИ:** Зам. зав. лаб. 261, эксперт-метролог  
в области испытаний средств измерений  
электрических и магнитных величин Маслова Т.И.

Ведущий инженер лаб.261 Савичева Е.В.

**3 УТВЕРЖДЕНА** ФГУП «УНИИМ» «10» ноября 2014 г.

**4 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	4
3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ.....	4
4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	5
5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ .....	6
6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	6
7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ .....	6
8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ .....	6
8.1 Внешний осмотр .....	6
8.2 Опробование .....	6
8.3 Проверка сопротивления электрической изоляции гистерезисграфа .....	7
8.4 Проверка идентификационных данных ПО.....	7
8.5 Определение максимальной напряженности магнитного поля при зазоре 10 мм между полюсами электромагнита .....	7
8.6 Определение метрологических характеристик.....	7
8.6.1 Определение диапазона и относительной погрешности измерения магнитного потока	8
8.6.2 Определение относительной погрешности измерения напряженности постоянного магнитного поля.....	9
8.6.3 Определение случайной составляющей относительной погрешности измерений характеристик образца из никеля ( $J_s$ ) и образца Nd-Fe-B ( $H_{cB}$ , $B_r$ , $(BH)_{max}$ ).....	10
9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.....	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	12

Государственная система обеспечения единства измерений. Гистерезисграф Permagraph L. Методика поверки.	МП 92-261-2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Срок введения в действие «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика (далее – МП) распространяется на Гистерезисграф Permagraph L (далее - гистерезисграф), зав. № ST-P-L 116583, предназначенный для проведения измерений кривых намагничивания и размагничивания, петель магнитного гистерезиса образцов магнитотвердых материалов в замкнутой магнитной цепи

Настоящая методика устанавливает процедуру первичной и периодической поверок установки.

Интервал между поверками – один год.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ПР 50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.
ПР 50.2.012-94	ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений.
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Правила электробезопасности).
РД 50 – 486 - 84	Методические указания. Катушки магнитного потока и измерительные катушки. Методы и средства поверки

## 3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки гистерезисграфа должны выполняться операции согласно таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

№	Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
			первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4	5
1	Внешний осмотр	8.1	Да	Да
2	Опробование	8.2	Да	Да
3	Проверка сопротивления электрической изоляции гистерезисграфа	8.3	Да	Нет
4	Проверка идентификационных данных программного обеспечения	8.4	Да	Да
5	Определение максимальной напряженности магнитного поля при зазоре 10 мм между полюсами электромагнита	8.5	Да	Нет

1	2	3	4	5
6	Определение метрологических характеристик:	8.6		
	– диапазона и относительной погрешности измерения постоянного магнитного потока;	8.6.1	Да	Да
	– относительная погрешность измерения напряженности магнитного поля;	8.6.2	Да	Да
	– случайная составляющая относительной погрешности измерения намагниченности насыщения $J_s$ образцах никеля, коэрцитивной силы по индукции $H_{св}$ , остаточной индукции $B_r$ и энергетического произведения $(BH)_{max}$ на образцах никеля и Nd-Fe-B.	8.6.3	Да	Нет

3.2 Если при выполнении той или иной операции выявлено несоответствие установленным требованиям, поверка приостанавливается, выясняются и устраняются причины несоответствия, после этого повторяется поверка по операции, по которой выявлено несоответствие.

3.3 В случае повторного выявления несоответствия установленным требованиям поверку прекращают, выдается извещение о непригодности.

#### 4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

– Тесламетр ТХ-4/1, диапазон измерения магнитной индукции постоянного поля от 0 до 2,0 Тл, относительная погрешность не более 0,5%;

– Катушка взаимной индуктивности (далее –КВИ) Р – 536, номинальное значение 0,01 Гн, КТ 0,2;

– Вольтметр универсальный GDM – 8246, диапазон измерений  $-U$  до 1000 В,  $\sim U$  до 700 В до 100 кГц,  $-I$  до 20 А,  $\sim I$  до 20 А до 2 кГц, R до 100 МОм, ПГ по ТО (для диапазона (0 – 2) А, ПГ $\pm(0,002 \cdot X + 5 \cdot k)$  А, для диапазона (0 – 500) Ом, ПГ $\pm(0,001 \cdot X + 4 \cdot k)$  Ом, где X - измеренное значение, k – разрешение);

– Мегаомметр М4100/3, диапазон измерений (0 – 100) МОм, КТ 1,0;

– Термогигрометр CENTER-313, диапазон измерения влажности от 0 до 100 %, абсолютная погрешность  $\pm 2,5$  %, диапазон измерения температуры от минус 20 до 60 °С, абсолютная погрешность  $\pm 0,7$  °С;

– Барометр-анероид метрологический М-67, диапазон измерений (610 – 790) мм.рт.ст., ПГ $\pm 0,8$  мм рт.ст.;

4.2 При проведении поверки используют следующее вспомогательное оборудование:

– Источник напряжения и тока стабилизированный БЗ-796.4, диапазон измерения тока (0 – 8) А, диапазон измерения напряжения (0 – 60) В;

– Набор концевых мер длины, диапазон измерения (0,5 – 100) мм;

– Образцы никеля, входящие в комплект гистерезисграфа и имеющие сертификаты калибровки, выданные калибровочной лабораторией магнитных измерений Magnet-Physik Dr. Steingroever GmbH, Германия;

– Образцы МТМ, цилиндрической формы, изготовленные из материала Nd-Fe-B.

4.3 При проведении поверки гистерезисграфа допускается применение не указанных в п.4.2 вновь разработанных образцов никеля и МТМ, обеспечивающих определение метрологических характеристик гистерезисграфа с требуемой точностью.

4.4 Средства измерений, применяемые для поверки, должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке (клейма), стандартные образцы должны иметь действующие паспорта (сертификаты калибровки).

4.5 Допускается применять другие средства поверки и вспомогательное оборудование, обеспечивающие определение метрологических характеристик гистерезисграфа с требуемой точностью.

## 5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению операций поверки допускаются специалисты организаций, аккредитованных на право поверки средств измерений в соответствующей области, и ознакомившиеся с технической документацией на гистерезисграф и настоящей методикой поверки (МП).

## 6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки гистерезисграфа к работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

6.2 Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые для поверки гистерезисграфа, должны быть заземлены, электрическое сопротивление заземляющего провода не более 0,1 Ом.

6.3 При проведении поверки гистерезисграфа должны соблюдаться требования электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019 и РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016).

## 7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

7.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С	от 15 до 30
- относительная влажность воздуха, %	5 – 80
- атмосферное давление, кПа	от 86 до 106
- напряжение питающей сети, В	380 ±38
- частота питающей сети, Гц	50 –60

Вибрация и тряска должны отсутствовать.

7.2 Перед проведением поверки выдерживают гистерезисграф и средства поверки не менее 2 ч в нормальных условиях по 7.1.

7.3 Измерительные катушки гистерезисграфа должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке, согласно РД 50 – 486.

## 8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливают соответствие комплектности гистерезисграфа требованиям 2 Паспорта.

8.1.2 Гистерезисграф не должен иметь механических повреждений, следов коррозии на металлических частях установки и соленоида.

8.1.3 При проведении внешнего осмотра устанавливают наличие заземления гистерезисграфа.

8.1.4 Если требования 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 не выполняются, гистерезисграф признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не проводят.

### 8.2 Опробование

8.2.1 При опробовании гистерезисграфа необходимо провести измерения магнитных характеристик стандартного образца магнитотвердого материала.

8.2.2 При отсутствии показаний гистерезисграф признается непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производятся.

### 8.3 Проверка сопротивления электрической изоляции гистерезисграфа

8.3.1 Измерение сопротивления электрической изоляции проводят мегаомметром между замкнутыми концами вилки сетевого питания и корпусом гистерезисграфа.

8.3.2 Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 20 МОм.

8.3.3 Если требование 8.3.2 не выполняется, гистерезисграф признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не проводят.

### 8.4 Проверка идентификационных данных ПО

Идентификационные данные ПО должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Permagraph-Software
Номер версии (идентификационный номер) ПО	7.0.2.3
Цифровой идентификатор ПО	BC05B16F2C6110CFA90D722D33943199 по файлу Perma.exe
Другие идентификационные данные	-

### 8.5 Определение максимальной напряженности магнитного поля при зазоре 10 мм между полюсами электромагнита

8.5.1 Устанавливают зазор 10 мм между полюсами электромагнита. В режиме «Ток» выбирают максимальный ток, который может быть установлен. С помощью тесламетра проводят три измерения магнитного поля. Датчик тесламетра устанавливается в центр нижнего или верхнего полюса.

За результат измерения принимают среднее из трех показаний тесламетра.

Измерения проводят для стандартных полюсов, диаметром 92 мм, и концентрирующих полюсов, диаметром 65 мм.

8.5.2 Максимальное значение напряженности магнитного поля рассчитывают по формуле

$$H_{max} = \frac{\bar{B}}{\mu_0}, \quad (1)$$

где  $H_{max}$  – максимальное значение напряженности магнитного поля, А/м;

$\mu_0$  – магнитная постоянная,  $12,56 \cdot 10^{-7}$  Гн/м;

$\bar{B}$  – среднее значение результатов измерения тесламетром, Тл.

Максимальная напряженность магнитного поля для зазора 10 мм должна быть не менее 1700 кА/м для электромагнита со стандартными полюсами и 2500 кА/м для электромагнита с концентрирующими полюсами.

### 8.6 Определение метрологических характеристик

Определяемые метрологические характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

№ п.п.	Наименование характеристики	Единица измерения	Значение характеристики
1	Пределы относительной погрешности измерения магнитного потока	%	0,5
2	Пределы относительной погрешности измерения напряженности постоянного магнитного поля	%	3,0
3	Пределы допускаемой случайной составляющей относительной погрешности измерения:		
	– намагниченности насыщения образца из никеля $J_s$ ;	%	0,5
	– коэрцитивной силы по индукции $H_{св}$ и относительной индукции $B_r$ образца Nd-Fe-B;	%	1,5
	– энергетического произведения $(BH)_{max}$ образца Nd-Fe-B.	%	2,0

### 8.6.1 Определение диапазона и относительной погрешности измерения магнитного потока

8.6.1.1 Для определения диапазона и относительной погрешности измерения магнитного потока собирают схему согласно рисунку 1.




Рисунок 1 – Схема определения погрешности магнитного потока

КВИ – катушка взаимной индуктивности;  
 А – амперметр;  
 ИТ – источник тока;  
 Интегратор – блок интегратора гистерезисграфа;  
 ПК – персональный компьютер;  
 1 – выход первичной обмотки КВИ;  
 2 – выход вторичной обмотки КВИ.

На первый выход интегратора гистерезисграфа (Coil 1) подключают вторичную обмотку катушки взаимной индуктивности (КВИ). К первичной обмотке КВИ последовательно подключают источник постоянного тока и амперметр. Для измерения магнитного потока в режиме «Измерение потока» устанавливают предел измерения 640 мВ. Изменяя значения тока с шагом 0,1 А и фиксируя значения тока  $I_i$  (А), снимают показания магнитного потока  $\Phi_{i \text{ изм}}$  (Вб). Значения тока изменяют в диапазоне от минус 1 до плюс 1 А.

Повторяют измерения для пределов измерений флюксметра 2180 мВ и 2560 мВ, используя КВИ со значением коэффициента взаимной индуктивности 0,01 Гн.

8.6.1.2 Значение магнитного потока, создаваемого системой «источник питания – амперметр – КВИ», рассчитываем по формуле



$$\Phi_{i \text{ расч}} = I_i \cdot M, \quad (2)$$

где  $\Phi_{i \text{ расч}}$  -  $i$ -тое расчетное значение магнитного потока, Вб;

$I_i$  -  $i$ -тое значение тока, подаваемого в первичную обмотку КВИ, А;

$M$  - коэффициент взаимной индуктивности КВИ, Гн.

8.6.1.3 Относительную погрешность измерения магнитного потока вычисляют по формуле

$$\delta\Phi_i = \frac{|\Phi_{i \text{ расч}} - \Phi_{i \text{ изм}}|}{\Phi_{i \text{ расч}}} \cdot 100, \quad (3)$$

где  $\delta\Phi_i$  - относительная погрешность измерения магнитного потока, %;

$\Phi_{i \text{ изм}}$  - измеренное значение магнитного потока, Вб.

Относительная погрешность измерения магнитного потока не должна превышать 0,5 %.

8.6.1.4 Операции разделов 8.6.1.1 – 8.6.1.3 повторяют для выхода интегратора (Coil 2).

## 8.6.2 Определение относительной погрешности измерения напряженности постоянного магнитного поля

8.6.2.1 Относительную погрешность измерения напряженности постоянного магнитного поля определяют при расположении датчика прибора в центре межполюсного пространства и в месте расположения измерительной катушки гистерезисграфа для величины зазора 10 мм со стандартными полюсами.

8.6.2.2 Помещают первичный измерительный преобразователь (датчик Холла) прибора ТХ – 4/1 в центре межполюсного пространства электромагнита, входящего в состав гистерезисграфа.

В режиме измерений «Остановка поля» проводят не менее 10 измерений в диапазоне от 100 до 1500 кА/м, фиксируя в момент остановки поля показание прибора ТХ – 4/1  $B_{i \text{ обр}}$  (Тл) и измеренное гистерезисграфом значение  $H_{i \text{ изм}}$  (кА/м).

8.6.2.3 Рассчитывают значения напряженности магнитного поля, измеренные прибором ТХ – 4/1 по формуле

$$H_{i \text{ обр}} = \frac{B_{i \text{ обр}}}{\mu_0}, \quad (4)$$

где  $H_{i \text{ обр}}$  - рассчитанное значение напряженности магнитного поля, кА/м;

$\mu_0$  - магнитная постоянная, равная  $12,56 \cdot 10^{-7}$  Гн/м;

$B_{i \text{ обр}}$  - измеренное значение индукции постоянного магнитного поля, Тл.

8.6.2.4 Рассчитывают относительную погрешность измерения напряженности постоянного магнитного поля по формуле

$$\delta H_i = \frac{|H_{i \text{ изм}} - H_{i \text{ обр}}|}{H_{i \text{ обр}}} \cdot 100, \quad (5)$$

где  $\delta H_i$  - относительная погрешность измерения напряженности постоянного магнитного поля, %;

$H_{i \text{ изм}}$  - измеренное значение напряженности магнитного поля, кА/м;

Относительная погрешность измерения напряженности постоянного магнитного поля не должна превышать 3%.

8.6.2.5 Повторяют операции разделов 8.6.2.2 – 8.6.2.4, поместив первичный измерительный преобразователь (датчик Холла) прибора ТХ – 4/1 в месте расположения измерительной катушки гистерезисграфа.

### 8.6.3 Определение случайной составляющей относительной погрешности измерений характеристик образца из никеля ( $J_s$ ) и образца Nd-Fe-B ( $H_{св}$ , $B_r$ , $(BH)_{max}$ )

Для определения случайной составляющей относительной погрешности измерений характеристик образца используют образец из никеля площадью поперечного сечения  $2 \text{ см}^2$ , входящий в комплект гистерезисграфа и образец Nd-Fe-B.

8.6.3.1 На образце из никеля проводят не менее, чем 11-кратные измерения намагниченности насыщения. Измерения проводят не чаще, чем одно измерение в час. После каждого измерения образец удаляют из электромагнита.

8.6.3.2 На образце Nd-Fe-B проводят не менее, чем 11-кратные измерения коэрцитивной силы по индукции, остаточной намагниченности и энергетического произведения. Измерения проводят не чаще, чем одно измерение в час. После каждого измерения образец удаляют из электромагнита.

8.6.3.3 При проведении измерений согласно разделов 8.6.3.1 – 8.6.3.2 необходимо обеспечить стабильность максимального магнитного поля в пределах 1%.

8.6.3.4 Для рядов значений магнитных характеристик образцов ( $J_s$ ,  $H_{св}$ ,  $B_r$ ,  $(BH)_{max}$ ) вычисляют среднее арифметическое результатов измерений ( $\bar{x}$ ), оценку СКО в абсолютной форме ( $S$ ) и относительную случайную погрешность результата измерений ( $\delta_{сл}$ ) для доверительной вероятности 0,95 по формулам:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad (6)$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad (7)$$

$$\delta_{сл} = \frac{t_{\alpha,n} \cdot S}{\bar{x}} \cdot 100, \quad (8)$$

где  $x_i$  -  $i$ -тое измеренное значение магнитной характеристики;

$\bar{x}$  – среднее арифметическое значение результатов измерений магнитной характеристики;

$n$  – число измерений;

$S$  – оценка СКО результата измерений магнитной характеристики в абсолютной форме;

$\delta_{сл}$  – случайная составляющая относительной погрешности результата измерений магнитной характеристики, %;

$t_{\alpha,n}$  – коэффициент Стьюдента для доверительной вероятности  $P=0,95$  и числа степеней свободы  $(n - 1)$ .

8.6.3.5 Случайные составляющие относительной погрешности измерений магнитных характеристик образцов не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

## 9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


9.1 Результаты поверки заносят в протокол поверки, форма протокола поверки приведена в приложении А к настоящей МП.

9.2 Положительные результаты поверки оформляют согласно ПР 50.2.006 выдачей свидетельства о поверке.

9.3 Отрицательные результаты поверки гистерезисграфа оформляют согласно ПР 50.2.006 выдачей извещения о непригодности с указанием причины непригодности, свидетельство о предыдущей поверке аннулировать.

Исполнители:

Зам. зав. лаб. 261, эксперт-метролог  
в области испытаний средств измерений  
электрических и магнитных величин



Т.И. Маслова

Ведущий инженер лаб.261



Е. В. Савичева

**Приложение А  
(обязательное)**

## Форма протокола поверки

Протокол поверки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.  
(первичная, периодическая)  
(ненужное зачеркнуть)

Наименование и тип Гистерезисграф Permagraph L

Заводской номер ST-P-L 116583 Изготовитель Magnet-Physik Dr.Steingroever GmbH, Германия

Принадлежит \_\_\_\_\_

Метрологические характеристики:

Номер по Госреестру \_\_\_\_\_

Документ на поверку МП 92 – 261 – 2014 «ГСИ. Гистерезисграф Permagraph L. Методика поверки».

Средства измерений, используемые при поверке:

Условия проведения поверки: температура \_\_\_\_\_ °С, влажность \_\_\_\_\_ %, атмосферное давление \_\_\_\_\_ кПа.

Результаты внешнего осмотра, комплектности и маркировки гистерезисграфа соответствуют, не соответствуют требованиям 8.1 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

Результаты опробования соответствуют, не соответствуют требованиям 8.2 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

Результаты проверки сопротивления электрической изоляции гистерезисграфа соответствуют, не соответствуют требованиям 8.3 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

Результаты проверки идентификационных данных программного обеспечения соответствуют, не соответствуют требованиям 8.4 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

Результаты определения максимальной напряженности магнитного поля между полюсами электромагнита соответствуют, не соответствуют требованиям 8.5 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

**Результаты определения метрологических характеристик**

1 Определение диапазона и относительной погрешности измерения магнитного потока

Таблица А1 – Определение относительной погрешности измерения магнитного потока

Номер измерения	$I_i, A$	$\Phi_{i \text{ расч}}, Bб$	$\Phi_{i \text{ изм}}, Bб$	$\delta\Phi_i, \%$
«Coil 1»				
1				
2				
...				
«Coil 2»				
1				
2				
...				

Относительная погрешность измерения магнитного потока соответствует, не соответствует  
(ненужное зачеркнуть)

требованиям 8.6.1.3 МП

2 Определение относительной погрешности измерения напряженности постоянного магнитного поля.

Таблица А2 – Определение относительной погрешности измерения напряженности постоянного магнитного поля

Номер измерения	$H_{i \text{ изм}}, кА/м$	$B_{i \text{ обр}}, Тл$	$H_{i \text{ обр}}, кА/м$	$\delta H_i, \%$
Датчик в центре катушки				
1				
2				
...				
10				
Датчик у катушки				
1				
2				
...				
10				

Относительная погрешность измерения напряженности постоянного магнитного поля соответствует, не соответствует требованиям 8.6.2.4 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

3 Определение случайной составляющей относительной погрешности измерений магнитных характеристик образцов.

Таблица А3 – Определение случайной составляющей относительной погрешности измерений магнитных характеристик образцов

Образец	Измеряемая характеристика	$\bar{x}$	$S$	$\delta_{сл}, \%$
Ni №	$J_s, кГс (Тл)$			
Nd-Fe-B №	$H_{св}, кЭ (кА/м)$			
	$B_r, кГс (Тл)$			
	$(BH)_{max}, МГсЭ$			

Случайная составляющая относительной погрешности измерений магнитных характеристик образцов соответствует, не соответствует требованиям 8.6.3.5 МП.  
(ненужное зачеркнуть)

**Заключение по результатам поверки**

Гистерезисграф Ретмаграф L соответствует, не соответствует требованиям МП.  
(ненужное зачеркнуть)

Организация, проводящая поверку \_\_\_\_\_

Поверку проводил \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Дата поверки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Выдано свидетельство о поверке (извещение о непригодности)

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.