

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Твердомеры универсальные Integral 5

Назначение средства измерений

Твердомеры универсальные Integral 5 (далее - твердомеры) предназначены для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса, Роквелла, Бринелля в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1:2007, ГОСТ 9013-59, ГОСТ 9012-59.

Описание средства измерений

Принцип действия твердомеров основан:

для шкал Виккерса - на статическом вдавливании наконечника - алмазной пирамиды Виккерса, с последующим измерением длин диагоналей восстановленного отпечатка;

для шкал Роквелла - на статическом вдавливании алмазного конусного или шарикового наконечников с последующим измерением глубины внедрения наконечника;

для шкал Бринелля - на статическом вдавливании твёрдосплавного шарикового наконечника с последующим измерением диаметра окружности отпечатка.

Приборы представляют собой стационарные средства измерений, состоящие из устройства приложения нагрузки и измерительного блока.

Доступ к метрологически значимой части ограничен конструкцией твердомеров.

Внешний вид твердомеров с указанием мест нанесения знака утверждения типа и пломбирования приведён на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид твердомеров

Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение (ПО) Hardness Easy используется для управления работой твердомеров Integral 5, записью, хранением и статистической обработки результатов измерений. Идентификационные признаки (данные) ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (Контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
Hardness Easy_	v_QS 2012.03.02. и выше	-	-

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Испытательные нагрузки для шкал Виккерса, Н: 98,07; 196,1; 294,2; 490,3; 980,7.

Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки, % ± 1,0.

Диапазоны измерений твердости по шкалам Виккерса и соответствующие им пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение шкал измерения твердости	100±	200±	300±	400±	500	600±	700±	800±	900	1225±
	50	50	50	50	±50	50	50	50	± 50	275
Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров, HV, (±)										
HV 10	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	45
HV 20	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	30
HV 30	4,5	7,5	7	9	11	13	15	17	19	30
HV 50	4,5	7,5	7	9	11	13	15	17	19	30
HV 100	4,5	7,5	7	9	11	13	15	17	19	30

Испытательные нагрузки для шкал Роквелла, Н:

предварительная 98,07;

основные 588,4; 980,7; 1471.

Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки для нагрузок:

98,07 Н, % ± 2,0;

588,4; 980,7; 1471 Н, % ± 0,5.

Диапазоны измерений твердости по шкалам Роквелла и соответствующие им пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров приведены в таблице 3.

Таблица 3

Шкалы Роквелла	Диапазоны измерений твёрдости	Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров
HRA	от 20 HRA до 88 HRA	± 1,2 HRA
HRB	от 20 HRB до 100 HRB	± 2,0 HRB
HRC	от 20 HRC до 35 HRC от 35 HRC до 55 HRC от 55 HRC до 70 HRC	± 2,0 HRC ± 1,5 HRC ± 1,0 HRC

Испытательные нагрузки и диапазоны измерений твердости по шкалам Бринелля, HBW:
 HBW 2,5/62,5 (нагрузка 613 Н);..... от 32 до 200;
 HBW 2,5/187,5 (нагрузка 1839 Н)..... от 95 до 600;
 HBW 5/250 (нагрузка 2452 Н);..... от 32 до 200;
 HBW 5/750 (нагрузка 7355 Н);..... от 95 до 600;
 HBW 10/500 (нагрузка 4903 Н);..... от 16 до 100;
 HBW 10/1000 (нагрузка 9807 Н);..... от 32 до 200;
 HBW 10/3000 (нагрузка 29420 Н);..... от 95 до 600.

Пределы допускаемой относительной погрешности нагрузки, % ± 1,0.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров по шкалам Бринелля приведены в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение шкал измерения твёрдости	Интервалы измерения твёрдости, HBW						
	30 ±20	75 ±25	125 ±25	200 ±50	300 ±50	400 ±50	525 ±75
	Пределы допускаемых абсолютных погрешностей твердомеров, HBW, (±)						
HBW 10/500	1,5	3,0	-	-	-	-	-
HBW 2,5/62,5; HBW 5/250; HBW 10/1000	1,5	3,0	4,5	7,5	-	-	-
HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/3000	-	3,0	4,5	7,5	10,5	13,5	18

Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха, °С от 10 до 35;

относительная влажность окружающего воздуха, не более, % 80.

Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50/60 Гц, В..... 220±22.

Габаритные размеры, мм, не более:

длина..... 1600;

ширина..... 1300;

высота 2300.

Масса, кг, не более 400.

Знак утверждения типа

наносится на корпус твердомера в виде наклеиваемой плёнки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским или иным способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

твердомер универсальный Integral 5 1 шт.;
алмазный наконечник Виккерса 1 шт.;
алмазный конусный наконечник Роквелла 1 шт.;
наконечник со стальным шариком диаметром 10 мм 1 шт.;
наконечник со стальным шариком диаметром 5 мм 1 шт.;
наконечник со стальным шариком диаметром 2,5 мм 1 шт.;
вспомогательные принадлежности 1 комплект;
руководство по эксплуатации Integral 5 – 01 РЭ 1 шт.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.398-80 «ГСИ. Приборы для измерения твёрдости металлов и сплавов. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки: эталонные меры твёрдости типа МТВ, МТР и МТБ по ГОСТ 9031 - 75.

Сведения о методиках (методах) измерений

Твердомеры универсальные Integral 5. Руководство по эксплуатации. Integral 5 – 01 РЭ

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к твердомерам универсальным Integral 5

ГОСТ 23677-79 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования».

ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 «Металлы и сплавы. Измерение твёрдости по Виккерсу. Часть 1 Метод измерения».

ГОСТ 8.695-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Металлы и сплавы. Измерения твёрдости по Виккерсу. Часть 2. Поверка и калибровка твердомеров».

ГОСТ 8.063-2007 «Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости металлов и сплавов по шкалам Виккерса».

ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю».

ГОСТ 8.062-85 «Государственная специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Бринелля».

ГОСТ 9013-59 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу. Шкалы А, В, С»

ГОСТ 8.064-94 «Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости по шкалам Роквелла и Супер Роквелла».

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

При выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «Affri», Италия
Адрес: Via Monte Tagliaferro 8, 21056 Induno Olona (VA) Italy
Тел.: + 39 0332201533
Факс: +39 0332203621
E-mail: info@affri.it

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Латэми» (ООО НПО «Латэми»)
Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.5, стр. 3
Тел./факс (495) 787-43-61
E-mail: latemi@latemi.ru

Испытательный центр

Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»).

Юридический адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, гор. поселение Менделеево, Главный лабораторный корпус. Почтовый адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менделеево. Тел./факс (495) 526-63-00. E-mail: office@vniiftri.ru.

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п. " ____ " _____ 2014 г.