

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1145-81П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА М76 (С8А)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей углеродистых (ГОСТ 8160-63, ГОСТ 380-71) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 22536.0-77, ГОСТ 22536.9-77, ГОСТ 20813-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1991

Описание СО:

материалом СО является сталь углеродистая (ГОСТ 8160-63, ГОСТ 380-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С8А	С	0.764	%	0.004	А

C8A	Mn	0.949	%	0.006	A
C8A	Si	0.226	%	0.005	A
C8A	S	0.037	%	0.001	A
C8A	P	0.023	%	0.001	A
C8A	Ni	0.059	%	0.002	A
C8A	Cr	0.032	%	0.001	A
C8A	Cu	0.022	%	0.001	A
C8A	As	0.126	%	0.003	A
C8A	N	0.0047	%	0.0003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.