

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1145-86П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА М76 (С8Б)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава углеродистых сталей (ГОСТ 24182-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

материалом СО является углеродистая сталь (ГОСТ 24182-80). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 01 | C | 0.734 | % | 0.003 | A |
| 01 | Si | 0.218 | % | 0.004 | A |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|--------|---|
| 01 | Mn | 0.855 | % | 0.007 | A |
| 01 | Cr | 0.023 | % | 0.001 | A |
| 01 | Ni | 0.055 | % | 0.002 | A |
| 01 | Cu | 0.037 | % | 0.001 | A |
| 01 | S | 0.0255 | % | 0.0006 | A |
| 01 | P | 0.0211 | % | 0.0007 | A |
| 01 | As | 0.122 | % | 0.002 | A |
| 01 | N | 0.0041 | % | 0.0002 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.