

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1232-77/1236-77

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ВЖЛ-14 (комплект)

Назначение СО:

СО предназначены для проведения спектрального анализа сплавов ВЖЛ14, ВЖЛ14у и ВЖЛ8 (АМТУ 564-71, ОСТ 190-70-75).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1997

Описание СО:

материалом СО является сплав ВЖЛ14, ВЖЛ14у и ВЖЛ8 (АМТУ 564-71, ОСТ 190-70-75). Комплект включает 5 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВИАМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	В	(0.0024)	%		
02	В	(0.0036)	%		

03	B	(0.0074)	%		
04	B	(0.0058)	%		
01	Cr	11.88	%	0.06	A
02	Cr	15.09	%	0.09	A
03	Cr	21.61	%	0.12	A
04	Cr	18.17	%	0.07	A
05	Cr	15.49	%	0.10	A
01	Al	4.13	%	0.07	A
02	Al	2.95	%	0.08	A
03	Al	1.17	%	0.08	A
04	Al	1.62	%	0.06	A
05	Al	3.05	%	0.06	A
01	Ti	1.56	%	0.05	A
02	Ti	2.01	%	0.04	A
03	Ti	3.52	%	0.05	A
04	Ti	2.82	%	0.05	A
05	Ti	2.04	%	0.05	A
01	Mo	6.43	%	0.09	A
02	Mo	3.78	%	0.10	A
03	Mo	3.04	%	0.09	A
04	Mo	4.96	%	0.07	A
05	Mo	5.54	%	0.09	A
01	Fe	10.98	%	0.10	A
02	Fe	6.54	%	0.10	A
03	Fe	4.17	%	0.08	A
04	Fe	8.46	%	0.08	A
05	Fe	9.67	%	0.15	A
01	V	2.10	%	0.08	A
02	V	2.80	%	0.10	A
03	V	3.29	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.