

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1414-81П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 40 (У4а)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей углеродистых (ГОСТ 1050-74) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 22536.1-77 - ГОСТ 22536.5-77, ГОСТ 22536.7-77 - ГОСТ 22436.9-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1991

Описание СО:

материалом СО является сталь углеродистая (ГОСТ 1050-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
У4а	С	0.432	%	0.004	А

У4а	Mn	0.548	%	0.005	A
У4а	Si	0.138	%	0.003	A
У4а	S	0.043	%	0.001	A
У4а	P	0.025	%	0.001	A
У4а	Ni	0.089	%	0.003	A
У4а	Cr	0.239	%	0.003	A
У4а	Cu	0.130	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.