

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1471-78

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗ ТИПА БрХ1,0, БрХ0,8, БрХ0,7 (М276х)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава бронз типа БрХ1,0 (ТУ 48-21-163-72), БрХ0,8 (ТУ 48-08-287-70), БрХ0,7 (ТУ 48-21-417-74) на аттестованные элементы. Технические условия утверждены МЦМ СССР.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.11.1992

Описание СО:

материалом СО является бронза типа БрХ1,0 (ТУ 48-21-163-72), БрХ0,8 (ТУ 48-08-287-70), БрХ0,7 (ТУ 48-21-417-74). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянную тару емкостью 50 мл -100 мл с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	(98.7)	%		

01	P	(0.017)	%		
01	Cr	0.88	%	0.02	A
01	Fe	0.096	%	0.003	A
01	Ni	0.014	%	0.001	A
01	Zn	0.062	%	0.005	A
01	Pb	0.0064	%	0.0004	A
01	Si	0.061	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.