

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1557-88П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 20ХГНТР (УНЛ7)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля правильности результатов анализа легированных сталей (ГОСТ 4543-71).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1998

Описание СО:

материал СО представляет собой сталь легированную 20ХГНТР. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 01 | C | 0.185 | % | 0.002 | A |
| 01 | Si | 0.305 | % | 0.003 | A |
| 01 | Mn | 0.785 | % | 0.005 | A |

| | | | | | |
|----|----|--------|---|--------|---|
| 01 | Cr | 0.471 | % | 0.004 | A |
| 01 | Ni | 0.509 | % | 0.004 | A |
| 01 | Ti | 0.037 | % | 0.001 | A |
| 01 | Cu | 0.210 | % | 0.003 | A |
| 01 | S | 0.0080 | % | 0.0003 | A |
| 01 | P | 0.0072 | % | 0.0003 | A |
| 01 | B | 0.0017 | % | 0.0001 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.