

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1637-79

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 15X17AG14 (С36)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных типа 15X17AG14 (ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-66, 12346-66, 12348-66, ГОСТ 12350-66, ГОСТ 12353-66, ГОСТ 12359-66.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.10.1989

**Описание СО:**

материалом СО является сталь легированная типа 15X17AG14 (ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-----

C36	C	0.114	%	0.002	A
C36	Mn	14.02	%	0.02	A
C36	Si	0.42	%	0.01	A
C36	P	0.016	%	0.001	A
C36	Cr	16.88	%	0.03	A
C36	N	0.402	%	0.004	A
C36	S	0.0044	%	0.0004	A
C36	Ni	0.365	%	0.005	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.