

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1639-79

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М5 (С24)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных типа Р6М5 (ГОСТ 19265-73) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-66, ГОСТ 12346-66, ГОСТ 12348-66, ГОСТ 12350-66, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12347-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1989

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная типа Р6М5 (ГОСТ 19265-73). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

C24	C	0.869	%	0.005	A
C24	Mn	0.220	%	0.003	A
C24	Si	0.338	%	0.005	A
C24	Cr	3.90	%	0.01	A
C24	P	0.024	%	0.001	A
C24	Ni	0.278	%	0.004	A
C24	W	5.68	%	0.04	A
C24	S	0.010	%	0.001	A
C24	V	1.94	%	0.01	A
C24	Mo	5.05	%	0.02	A
C24	Co	0.219	%	0.006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.