

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 164-84П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 4Х3ВМФ (С22а)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 5950-73) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1994

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 5950-73). СО представляет собой стружку скалывания крупностью (0.315-1.0) мм при толщине (0.3-0.4) мм расфасован по 0.3 кг в склянки.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
C22a	C	0.401	%	0.002	A
C22a	Si	1.15	%	0.01	A

C22a	Mn	0.655	%	0.005	A
C22a	Cr	2.83	%	0.01	A
C22a	Ni	0.89	%	0.01	A
C22a	W	0.75	%	0.01	A
C22a	Mo	0.408	%	0.005	A
C22a	V	0.143	%	0.003	A
C22a	Cu	0.145	%	0.003	A
C22a	S	0.0098	%	0.0004	A
C22a	P	0.0088	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.