

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1662-79/1663-79

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ЛЕГИРОВАННЫХ ТИПА 55С2 (1ФМ25, 1ФМ26)

Назначение СО:

СО, совместно с образцами серии 1ФМ, предназначены для проведения спектрального анализа сталей углеродистых и легированных типа 55С2, 40ХС, 35ГС (ГОСТ 14959-69, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5781-75) в соответствии с ГОСТ 18895-73.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.08.1999

Описание СО:

комплект включает 2 СО, материалом СО является сталь углеродистая и легированная типа 55С2, 40ХС, 35ГС (ГОСТ 14959-69, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5781-75). СО изготовлены в виде цилиндров высотой 60 мм и диаметром 50 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

01	S	(0.011)	%		
02	S	(0.034)	%		
01	C	0.69	%	0.01	A
02	C	0.51	%	0.01	A
01	Mn	0.87	%	0.01	A
02	Mn	0.62	%	0.01	A
01	Si	2.20	%	0.01	A
02	Si	1.51	%	0.01	A
01	P	0.037	%	0.001	A
02	P	0.019	%	0.001	A
01	Cr	0.213	%	0.003	A
02	Cr	0.403	%	0.005	A
01	Ni	0.189	%	0.003	A
02	Ni	0.416	%	0.006	A
01	Cu	0.020	%	0.001	A
02	Cu	0.166	%	0.004	A
01	Ti	0.005	%	0.001	A
02	Ti	0.052	%	0.002	A
01	V	0.025	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.