

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 1773-80

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ФЕРРОБОРА ТИПА ФБ-2 (Ф22)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава ферробора типа ФБ-2 (ГОСТ 14848-69) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 14021.1-68 - ГОСТ 14021.8-68.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1990

**Описание СО:**

материалом СО является ферробор типа ФБ-2 (ГОСТ 14848-69). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г и 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
Ф22	С	0.163	%	0.004	А

Ф22	Si	7.56	%	0.03	A
Ф22	S	0.015	%	0.001	A
Ф22	P	0.021	%	0.001	A
Ф22	Cu	3.28	%	0.02	A
Ф22	Al	7.18	%	0.05	A
Ф22	B	8.98	%	0.04	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.