

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1785-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 10X11H20T3P (C29)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12356-66, ГОСТ 12357-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
C29	Pb	(0.0002)	%		
C29	C	0.040	%	0.001	A
C29	Mn	0.419	%	0.004	A
C29	Si	0.371	%	0.006	A
C29	P	0.022	%	0.001	A
C29	Cr	11.07	%	0.02	A
C29	Ni	18.97	%	0.03	A
C29	Cu	0.112	%	0.003	A
C29	Ti	3.01	%	0.01	A
C29	Al	0.259	%	0.005	A
C29	S	0.0036	%	0.0003	A
C29	V	0.014	%	0.001	A
C29	W	0.035	%	0.003	A
C29	Zn	0.0010	%	0.0002	A
C29	As	0.0076	%	0.0006	A
C29	Sb	0.0007	%	0.0002	A
C29	B	0.0085	%	0.0006	A
C29	Sn	0.0035	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.