

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2008-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТЕКЛА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО МАРКИ С52-2
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений электровакуумного стекла марки С52-2 (ОСТ 11027.010-75) на аттестованные элементы в соответствии с ОСТ 11027.019-77, ОСТ 11027.025-78, ОСТ 11027.028-78, ОСТ 11027.030-77, ОСТ 11094.103-73.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1990

Описание СО:

СО изготовлен в виде стеклянного лома крупностью от 2 мм до 10 мм, расфасованного в полиэтиленовые банки по 50 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИЭС
Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|---|------|---|
| 01 | SiO ₂ | 63.20 | % | 0.08 | A |
| 01 | B ₂ O ₃ | 17.25 | % | 0.06 | A |
| 01 | Al ₂ O ₃ | 8.25 | % | 0.11 | A |
| 01 | Na ₂ O | 3.83 | % | 0.03 | A |
| 01 | K ₂ O | 3.43 | % | 0.04 | A |
| 01 | BaO | 3.04 | % | 0.07 | A |
| 01 | Li ₂ O | 0.68 | % | 0.02 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.