

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 223-72/227-72

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРКИ Л68 (М 2)

Назначение СО:

СО предназначены для контроля точности результатов измерений состава сплава Л-68 (ГОСТ 15527-70) в соответствии с ГОСТ 9716-61 спектральными методами.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.03.1982

Описание СО:

материалом СО является сплав Л-68 (ГОСТ 15527-70). Комплект включает 5 СО, упакованных поэкземплярно

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Мценский ф-л ин-та Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
21	Fe	0.105	%	0.005	A
22	Fe	0.044	%	0.003	A
23	Fe	0.088	%	0.005	A

24	Fe	0.029	%	0.002	A
25	Fe	0.070	%	0.004	A
21	Pb	0.021	%	0.001	A
22	Pb	0.052	%	0.002	A
23	Pb	0.030	%	0.003	A
24	Pb	0.085	%	0.003	A
25	Pb	0.031	%	0.002	A
21	P	0.0012	%	0.0002	A
22	P	0.0033	%	0.0003	A
23	P	0.0106	%	0.0011	A
24	P	0.022	%	0.002	A
25	P	0.0078	%	0.0007	A
21	Bi	0.0013	%	0.0001	A
22	Bi	0.0048	%	0.0002	A
23	Bi	0.0038	%	0.0002	A
24	Bi	0.0027	%	0.0002	A
25	Bi	0.0027	%	0.0002	A
21	As	0.0035	%	0.0005	A
22	As	0.0095	%	0.0006	A
23	As	0.0045	%	0.0005	A
24	As	0.0070	%	0.0006	A
25	As	0.0046	%	0.008	A
21	Sn	0.103	%	0.004	A
22	Sn	0.021	%	0.003	A
23	Sn	0.064	%	0.006	A
24	Sn	0.040	%	0.003	A
25	Sn	0.051	%	0.005	A
21	Sb	0.0010	%	0.0001	A
22	Sb	0.0098	%	0.0004	A
23	Sb	0.0051	%	0.0002	A
24	Sb	0.0026	%	0.0002	A
25	Sb	0.0047	%	0.0003	A
21	Cu	66.99	%	0.05	A
22	Cu	69.95	%	0.05	A
23	Cu	68.71	%	0.04	A
24	Cu	67.28	%	0.04	A
25	Cu	68.36	%	0.06	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.