

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2369-82/2375-82

Количество СО в комплекте: 7

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СУРЬМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

**Назначение СО:**

СО предназначены для контроля правильности показателей точности по ГОСТ 1367.1-83, ГОСТ 1367.2-83, ГОСТ 1367.4-83, ГОСТ 1367.5-83, ГОСТ 1367.6-83, состава сурьмы металлической марок Су00, Су0, Су1, Су2 (ГОСТ 1089-82).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2001

**Описание СО:**

материал СО представляет собой сурьму металлическую. СО в виде порошка расфасованы в стеклянные банки массой 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Узбекистан

**Изготовитель(и):**

СРЕДАЗНИПРОЦВЕТМЕТ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
02	As	(0.147)	%		
03	As	(0.255)	%		

04	As	(0.36)	%		
02	Fe	(0.016)	%		
01	Ni	(0.013)	%		
01	S	(0.040)	%		
02	S	(0.011)	%		
04	S	(0.98)	%		
01	Pb	0.090	%	0.003	A
03	Pb	0.58	%	0.01	A
05	Pb	2.27	%	0.04	A
06	Pb	2.55	%	0.03	A
07	Pb	4.90	%	0.04	A
01	As	0.028	%	0.001	A
05	As	0.70	%	0.02	A
06	As	0.90	%	0.04	A
07	As	2.93	%	0.04	A
01	Fe	0.020	%	0.003	A
03	Fe	0.034	%	0.001	A
04	Fe	0.060	%	0.002	A
05	Fe	0.063	%	0.002	A
01	Sn	0.009	%	0.001	A
02	Sn	0.032	%	0.003	A
03	Sn	0.059	%	0.001	A
04	Sn	0.091	%	0.006	A
02	Ni	0.034	%	0.003	A
03	Ni	0.07	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.