

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2398-86П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА БРОНЗЫ ОЛОВЯННОЙ ТИПА БрО5Ц5С5 (М1196х)  
**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава бронзы типа БрО5Ц5С5 (ГОСТ 613-79).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.10.1996

**Описание СО:**

материалом СО является бронза типа БрО5Ц5С5 (ГОСТ 613-79). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 150 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ЭЗКС института Гипроцветметобработка

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	82.87	%	0.05	A
01	Pb	4.80	%	0.04	A

01	Sn	5.01	%	0.05	A
01	P	0.021	%	0.001	A
01	Ni	1.477	%	0.028	A
01	Zn	5.18	%	0.03	A
01	Al	0.026	%	0.006	A
01	Fe	0.122	%	0.003	A
01	Si	0.0019	%	0.0002	A
01	Sb	0.319	%	0.008	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.