

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 275-72/278-72

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО КОКСОВОГО (комплект 78-г)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры и контроля точности результатов измерений состава чугуна передельного коксового (ГОСТ 805-69).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1992

Описание СО:

материалом СО является чугун передельный коксовый (ГОСТ 805-69). Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	(3.58)	%		
02	С	(4.04)	%		

03	C	(3.97)	%		
04	C	(3.83)	%		
01	Mn	2.24	%	0.01	A
02	Mn	1.18	%	0.01	A
03	Mn	0.675	%	0.006	A
04	Mn	0.369	%	0.002	A
01	Si	1.67	%	0.01	A
02	Si	0.970	%	0.005	A
03	Si	0.702	%	0.008	A
04	Si	0.351	%	0.006	A
01	P	0.322	%	0.003	A
02	P	0.135	%	0.003	A
03	P	0.062	%	0.001	A
04	P	0.032	%	0.001	A
01	S	0.026	%	0.001	A
02	S	0.040	%	0.002	A
03	S	0.084	%	0.002	A
04	S	0.128	%	0.003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.