

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 281-86П

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РУДЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (P7)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава железной руды (СТП-273-4-81 "Руда железная" Камыш-Бурунский железорудный комбинат).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1991

**Описание СО:**

материалом СО является железная руда (СТП-273-4-81). СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 80 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Fe общ.	43.2	%	0.1	A
01	FeO	0.78	%	0.01	A
01	SiO <sub>2</sub>	14.58	%	0.04	A

01	CaO	1.48	%	0.03	A
01	MgO	0.76	%	0.01	A
01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.53	%	0.02	A
01	S	0.147	%	0.002	A
01	P	1.09	%	0.01	A
01	MnO	1.94	%	0.01	A
01	TiO <sub>2</sub>	0.18	%	0.01	A
01	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.117	%	0.002	A
01	As	0.105	%	0.002	A
01	Na <sub>2</sub> O	0.127	%	0.005	A
01	K <sub>2</sub> O	0.28	%	0.01	A
01	Pb	0.012	%	0.001	A
01	Zn	0.036	%	0.002	A
01	BaO	0.103	%	0.004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.