

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3027-84

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РУДЫ БОКСИТОВОЙ (МБК-2)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава бокситовой руды.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1994

**Описание СО:**

материалом СО является бокситовая руда. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые банки по 100 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Казахстан

**Изготовитель(и):**

СЕВ.-КАЗАХСТАН. ПГО ЦЛ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	SiO <sub>2</sub>	6.50	%	0.07	A
01	TiO <sub>2</sub>	1.98	%	0.03	A
01	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	44.64	%	0.12	A

01	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22.30	%	0.13	A
01	FeO	0.47	%	0.04	A
01	CaO	0.38	%	0.03	A
01	MgO	0.12	%	0.02	A
01	MnO	0.038	%	0.003	A
01	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.069	%	0.005	A
01	K <sub>2</sub> O	0.059	%	0.002	A
01	Na <sub>2</sub> O	0.090	%	0.008	A
01	V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0.078	%	0.009	A
01	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.010	%	0.002	A
01	CO <sub>2</sub>	0.36	%	0.04	A
01	Ga	0.0046	%	0.0007	A
01	S	0.082	%	0.005	A
01	Потери массы при прокаливании	23.55	%	0.22	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.