

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 305-72/309-72

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ЛАТУНИ Л63

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры и контроля точности результатов измерений состава латуни марки Л-63 (ГОСТ 15527-70) .

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1982

Описание СО:

материалом СО является латунь марки Л-63 (ГОСТ 15527-70. Комплект содержит 5 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Мценский ф-л ин-та Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
31	Fe	0.222	%	0.002	A
32	Fe	0.158	%	0.002	A
33	Fe	0.128	%	0.002	A

34	Fe	0.275	%	0.005	A
35	Fe	0.159	%	0.002	A
31	Pb	0.030	%	0.002	A
32	Pb	0.043	%	0.001	A
33	Pb	0.088	%	0.002	A
34	Pb	0.126	%	0.004	A
35	Pb	0.073	%	0.002	A
31	Sb	0.0060	%	0.0004	A
32	Sb	0.0022	%	0.0001	A
33	Sb	0.0018	%	0.0001	A
34	Sb	0.0087	%	0.0006	A
35	Sb	0.0048	%	0.0003	A
31	Bi	0.0042	%	0.0005	A
32	Bi	0.0011	%	0.0002	A
33	Bi	0.0032	%	0.0004	A
34	Bi	0.0019	%	0.0003	A
35	Bi	(0.0020)	%	0.0002	A
31	P	0.0158	%	0.0009	A
32	P	0.0058	%	0.0004	A
33	P	0.0062	%	0.0004	A
34	P	0.0111	%	0.0003	A
35	P	0.0012	%	0.0001	A
31	Cu	63.87	%	0.03	A
32	Cu	64.94	%	0.04	A
33	Cu	61.19	%	0.04	A
34	Cu	62.32	%	0.03	A
35	Cu	62.97	%	0.04	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.