

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 09.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 440-79П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА БРОНЗЫ ТИПА БрАЖ9-4 (М76ах)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава бронзы БрАЖ9-4 (ГОСТ 18175-78) в соответствии с ГОСТ 15027.1-77 - ГОСТ 15027.7-77, ГОСТ 15027.9-77 - ГОСТ 15027.12-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1989

Описание СО:

материалом СО является бронза БрАЖ9-4 по ГОСТ 18175-78. СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в склянки с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ЭЗКС ЛСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
М76ах	Р	(0.025)	%		
М76ах	Рb	(0.035)	%		

M76ax	Cu	84.12	%	0.04	A
M76ax	Al	10.54	%	0.02	A
M76ax	Fe	3.13	%	0.03	A
M76ax	Ni	0.58	%	0.01	A
M76ax	Zn	0.92	%	0.02	A
M76ax	Mn	0.410	%	0.006	A
M76ax	Sn	0.116	%	0.005	A
M76ax	Si	0.161	%	0.005	A
M76ax	Sb	0.0032	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.