

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 26.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 544-74/547-74

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПА ЭИ-606, ЭИ-606А (комплект 131)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сталей типов ЭИ-606, ЭИ-606А.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1994

Описание СО:

материалом СО является стали типов ЭИ-606, ЭИ-606А. Комплект включает 4 СО. СО изготовлены в виде цилиндров высотой 34 мм и диаметром 30 мм, упакованных в коробку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	(0.05)	%		
02	С	(0.05)	%		
03	С	(0.05)	%		

04	C	(0.05)	%		
01	Mn	0.956	%	0.006	A
02	Mn	0.415	%	0.008	A
03	Mn	0.631	%	0.005	A
04	Mn	0.257	%	0.007	A
01	Si	2.33	%	0.03	A
02	Si	1.26	%	0.03	A
03	Si	1.95	%	0.03	A
04	Si	1.62	%	0.03	A
01	Cr	16.30	%	0.03	A
02	Cr	17.75	%	0.05	A
03	Cr	19.66	%	0.07	A
04	Cr	22.20	%	0.06	A
01	Ni	9.16	%	0.03	A
02	Ni	11.64	%	0.04	A
03	Ni	6.38	%	0.04	A
04	Ni	11.61	%	0.05	A
01	V	2.60	%	0.02	A
02	V	2.17	%	0.02	A
03	V	3.44	%	0.03	A
04	V	1.87	%	0.03	A
01	Cu	0.170	%	0.007	A
02	Cu	0.279	%	0.006	A
03	Cu	0.414	%	0.011	A
04	Cu	0.146	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.