

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 654-75/658-75

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ЛАТУНИ МАРКИ ЛО-70-1 (комплект М4)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа латуни марки ЛО-70-1 (ГОСТ 15527-70).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1989

Описание СО:

материалом СО является латунь марки ЛО-70-1 (ГОСТ 15527-70). Комплект включает 5 СО, изготовленных в виде цилиндров высотой 25 мм и диаметром 34 мм, упакованных в коробку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Мценский ф-л ин-та Гипроцветметобработка

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Zn	(27.4)	%		
02	Zn	(29.0)	%		

03	Zn	(28.7)	%		
04	Zn	(29.8)	%		
05	Zn	(29.6)	%		
01	Fe	0.018	%	0.003	A
02	Fe	0.046	%	0.003	A
03	Fe	0.100	%	0.004	A
04	Fe	0.128	%	0.006	A
05	Fe	0.088	%	0.007	A
01	Ni	0.396	%	0.020	A
02	Ni	0.098	%	0.007	A
03	Ni	0.260	%	0.016	A
04	Ni	0.209	%	0.015	A
05	Ni	0.200	%	0.012	A
01	Sn	1.33	%	0.03	A
02	Sn	1.62	%	0.05	A
03	Sn	0.93	%	0.05	A
04	Sn	0.97	%	0.03	A
05	Sn	1.30	%	0.03	A
01	Pb	0.016	%	0.002	A
02	Pb	0.049	%	0.003	A
03	Pb	0.064	%	0.005	A
04	Pb	0.097	%	0.004	A
05	Pb	0.066	%	0.003	A
01	Sb	0.0061	%	0.0004	A
02	Sb	0.0035	%	0.0003	A
03	Sb	0.0046	%	0.0006	A
04	Sb	0.0100	%	0.0004	A
05	Sb	0.0055	%	0.0004	A
01	Bi	0.0020	%	0.0002	A
02	Bi	0.0046	%	0.0004	A
03	Bi	0.0011	%	0.0002	A
04	Bi	0.0035	%	0.0003	A
05	Bi	0.0024	%	0.0002	A
01	P	0.0031	%	0.0004	A
02	P	0.0049	%	0.0004	A
03	P	0.0130	%	0.0013	A
04	P	0.034	%	0.004	A
05	P	0.0088	%	0.0007	A
01	Cu	70.80	%	0.12	A
02	Cu	69.21	%	0.10	A
03	Cu	69.90	%	0.05	A
04	Cu	68.74	%	0.06	A
05	Cu	68.68	%	0.05	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.