

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 687-75/690-75

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПА ЭИ 606А (комплект 94-а)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа стали типа ЭИ 606 А.

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.01.1995

Описание СО:

материалом СО является сталь типа ЭИ 606 А. Комплект включает 4 СО, изготовленных в виде цилиндров высотой 38 мм и диаметром 30 мм, упакованных в коробку.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	(0.05)	%		
02	С	(0.05)	%		
03	С	(0.05)	%		

04	C	(0.05)	%		
01	Si	2.24	%	0.04	A
02	Si	1.82	%	0.03	A
03	Si	1.59	%	0.03	A
04	Si	1.28	%	0.02	A
01	Mn	0.281	%	0.004	A
02	Mn	0.39	%	0.01	A
03	Mn	0.627	%	0.003	A
04	Mn	0.98	%	0.01	A
01	Cr	15.90	%	0.07	A
02	Cr	17.56	%	0.07	A
03	Cr	19.66	%	0.06	A
04	Cr	22.17	%	0.08	A
01	Ni	11.62	%	0.03	A
02	Ni	9.25	%	0.04	A
03	Ni	7.80	%	0.05	A
04	Ni	6.36	%	0.03	A
01	V	3.18	%	0.03	A
02	V	2.62	%	0.04	A
03	V	2.22	%	0.02	A
04	V	1.78	%	0.04	A
01	Cu	0.45	%	0.02	A
02	Cu	0.29	%	0.01	A
03	Cu	0.28	%	0.01	A
04	Cu	0.15	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.