

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 847-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА 12Х18Н9Т (С38А)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 5632-72) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12345-66, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12352-66, ГОСТ 12356-66, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12347-77.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 5632-72). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

C38A	C	0.103	%	0.002	A
C38A	Si	0.51	%	0.01	A
C38A	Mn	1.32	%	0.01	A
C38A	Cr	17.56	%	0.03	A
C38A	Ni	8.91	%	0.03	A
C38A	Ti	0.46	%	0.01	A
C38A	Cu	0.166	%	0.003	A
C38A	P	0.022	%	0.001	A
C38A	S	0.0078	%	0.0003	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.