

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 888-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ТИПА 03-ВИ (С2А)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали углеродистой (ТУ 14-1-1683-76) "Прутки из низкоуглеродистой стали марки 03-ВИ", МЧМ СССР) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 22536.1-77, ГОСТ 22536.2-77, ГОСТ 22536.7-77 - ГОСТ 22536.10-77, ГОСТ 20813-75.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь углеродистая (ТУ 14-1-1683-76). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

C2A	C	0.023	%	0.001	A
C2A	Si	0.007	%	0.001	A
C2A	Mn	0.020	%	0.001	A
C2A	P	0.0056	%	0.0004	A
C2A	S	0.018	%	0.001	A
C2A	Cr	0.012	%	0.001	A
C2A	Ni	0.060	%	0.002	A
C2A	Cu	0.053	%	0.001	A
C2A	Al	0.006	%	0.001	A
C2A	As	0.0029	%	0.0004	A
C2A	N	0.0063	%	0.0004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.