

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 969-76/972-76

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ТИПОВ 30X13 И 40X13 (комплект 14д)
Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа сталей типа 30X13 и 40X13 (ГОСТ 5632-72)

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 4 СО, материалом СО является сталь типа 30X13 и 40X13 (ГОСТ 5632-72). СО изготовлены в виде монолитных экземпляров цилиндрической формы высотой 40 мм и диаметром 35 мм, упакованных в полистироловые или полиэтиленовые коробки по 4 штуки.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Cu	(0.15)	%		

01	C	(0.35)	%		
02	C	(0.35)	%		
03	C	(0.52)	%		
04	C	(0.34)	%		
01	Mn	0.240	%	0.004	A
02	Mn	0.384	%	0.003	A
03	Mn	0.62	%	0.01	A
04	Mn	0.91	%	0.01	A
01	Si	0.82	%	0.01	A
02	Si	0.50	%	0.01	A
03	Si	0.30	%	0.01	A
04	Si	0.34	%	0.01	A
01	Cr	18.91	%	0.04	A
02	Cr	16.09	%	0.04	A
03	Cr	11.97	%	0.02	A
04	Cr	10.15	%	0.03	A
01	Ni	0.28	%	0.01	A
02	Ni	0.35	%	0.01	A
03	Ni	0.23	%	0.01	A
04	Ni	0.81	%	0.01	A
02	Cu	0.208	%	0.006	A
03	Cu	0.091	%	0.003	A
04	Cu	0.42	%	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.